DEVICE FOR PULLING UP SINGLE CRYSTAL ROD

Patent number:

JP2172884

Publication date:

1990-07-04

Inventor:

OTA TOMOHIKO; others: 03

Applicant:

SHIN ETSU HANDOTAI CO LTD

Classification:

- international:

C30B15/00; H01L21/208

- european:

Application number:


JP19880326014 19881226

Priority number(s):

Report a data error h

Abstract of JP2172884

PURPOSE:To lower the concn. of C in a single crystal to be pulled up by covering the upper part of the high-temp. part of a heater and heat insulating member with a gas guiding cylinder. CONSTITUTION: A seed crystal 13 attached to a pulling up shaft 11 is immersed into the surface of an Si melt 10 formed by charging Si materials divided to suitable sizes into a quartz crucible 2 housed in a chamber 1 and heating the materials with a heater to melt the same and an inert gas is supplied from a purging tube 9 into the chamber I and is run in an arrow direction. The seed crystal 13 is pulled up while the shaft 11 is rotated. The vapor of the carbon compd. generated from the hightemp. part of the heater 4 and heat insulating member 5 consisting of a carbon material is discharged from an aperture 6 through the spacing 8 between the gas guiding cylinder 12 and the chamber 1. The above-mentioned gas guiding cylinder 12 consists of a short cylindrical part 12a which fits airtightly to the outer peripheral part at the top end of the crucible 2 and a collared taper cylindrical part 12b constituted of an annular disk 12b-1 which opens in a funnel shape upward form the top end thereof and the top end of which extends horizontally outward.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-172884

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)7月4日

C 30 B 15/00

Z P 8518-4G 7630-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称 単結晶棒の引上げ装置

②特 頭 昭63-326014

@出 願 昭63(1988)12月26日

②発明者 太田 友彦 福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武

生工場内

⑩発 明 者 庭 山 正 福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武

生工場内

⑩発 明 者 水 野 亨 彦 福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武

化丁堪内

⑩発 明 者 竹 安 志 信 福井県武生市北府2丁目13番50号 信越半導体株式会社武

生工場内

⑪出 願 人 信越半導体株式会社

⑩代 理 人 弁理士 山下 亮一

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

明細密

1. 発明の名称

単結晶棒の引上げ装置

2. 特許請求の範囲

上方へ向かうガスの流れを遮断する程度に制限されていることを特徴とする単結晶体の引上げ装置。

(2) 前記ガス誘導筒は、C, SiC又はSiC コーティング材にて機度される請求項1記載の単 結晶神の引上げ装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、CZ(Czochralski)法によって多結品融液から単結品体を引き上げるための引上げ装置に関する。

(従来の技術)

この機の引上げ装置は、チヤンバー内に不活性 ガス供給用のパージチューブ、結晶原料を収容するルツボ、減ルツボの周囲に配設されるヒータ、 減ヒータの周囲に配される断熱部材等を収納して 機成されるが、前配ヒータ、断熱部材等は炭素材 で構成され、且つ炭素材の一部が石莢ルツボの外 傷と接触しているため、これらが高温加熱される と、CO等の炭素化合物の洗気が生じてこれらの

特開平2-172884(2)

蒸気がルッボ内の結晶融液に混入し、このために引き上げられる単結晶機ので濃度が高くなって種々の不具合が生じる。例えば、半導体製造において、Si単結晶中の高濃度のCは、半導体案子の電気特性に悪影響を与えるとともに、各種結晶欠陥の主因となる。

そこで、Arガス等の不括性ガスを前記パージ チェーブからチャンパー内に導入し、CO等の炭 楽化合物の蒸気がルツボ内の結晶融液に触れるの を駆止し、以て前記不具合を解消することが一般 前に行なわれている。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上記のようにチャンバー内に不 活性ガスを供給しても、ヒータや断熱部材の高温 部から発生するCO等の炭素化合物の蒸気がルツ ボ内の結晶酸液に触れるのを完全に阻止すること は困難であり、引上げられた単結晶棒中のC濃度 を低く抑えるには展界があった。

そこで、特公昭 5 7 - 4 0 1 1 9 号は、引き上げ中の単結晶梯を同心円的に囲むボット状の熱導

するにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成すべく本発明は、チャンパー内 に、不活性ガス供給用のパージチューブ、結晶原 料を収容するルツボ、誠ルツボの周囲に配設され るヒータ、蘇ヒータの周囲に配される断熱部材等 を収納して構成される単結晶株の引上げ装置にお いて、引上げ単結晶棉を同心円的に関絶するパー ジチューブを前記チャンパーの上部から前記ルツ ボ内の福面近傍まで延設して鉄パージチューブの 下端鏡をルツボの上端鏡よりも下方に位置せしめ るとともに、前盆ルツボの上端部外局に気密に嵌 合する短円筒部と、駄短円筒部上端から上方に向 かってロート状に閉ぎ、その上端部が水平に外方 へ延出するリング状円板にて構成される鍔付テー パ筒部とから成るガス誘導体を設け、破ガス誘導 **体の前記リング状円板外周部とチャンバー内壁と** の隙間がチャンバー下部から上方へ向かうガスの 流れを遮断する程度に制限されていることを特徴 とする.

関東ガス整統何を開示するが、この構造ではルツボ内の不活性が開気ガスがルツボの上縁外周部を出た直接、ルツボ上縁外周に近接するカーボン製ルツボサセプタに接触し、更にヒータ、その他のカーボン部材に接触し、このためにクリーピング又は乱旋によるガスの逆旋によって、炭帯で汚染されたが開気がルツボ内の触体の上に形成され場い。従って、この方法では、引き上げられる単結晶体の単結晶汚染を抑制するという効果が期待できない。

又、他の例として特公昭58-21758号が 公知である。この方法は構造的に複雑であり、 築 置が破損し易く、加工の困難な超品で構成され、 更に致命的なのは、重要な構成部品の石英製ガス ストレーナの下端外面に酸化シリコンが検出され、これの落下による精晶乱れを生ずるという問 別がある。

本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、 その目的とする処は、C 濃度の低い単結晶棒を引 上げることができる単結晶棒の引上げ装置を提供

(作用)

ヒータや断熱部材の高温部の上部はガス誘導値 にて被われているため、高温部から発生するCO 等の実著化合物の洗気の上昇がガス誘導値によっ て妨げられ、CO等の実素化合物の蒸気がルツボ 側へ扱れてルツボ内の結晶融液に触れるのが阻止 され、この結果、当該引上げ装置によって引き上 げられる単結晶格のC濃度が低く抑えられる。

(実施例)

以下に木焼明の一実施例を添付図面に基づいて設切する。

図而は水焼明に係る引上げ突型の模式的な緩断 而図であり、図中、1はチャンバーであり、該チャンバー1内には石英製のルツボ2が支持輸3上 に過ごされて収納されている。又、このチャンバー1内の上記ルツボ2の周囲には炭素材から成る 円筒状のヒータ4が配され、該ヒータ4の周囲に は同じく炭素材から成る円筒状の断熱部材5が配 設されており、減チャンバー1の販部には排気口 6が明ロしている。

特開平2-172884(3)

ところで、本実施例においては、パージチューブ9の周囲にこれと同志的にガス誘導協12が前記ルツボ2の上部外周に固定されて配されており、鉄ガス誘導協12は、ルツボ2の上端部外周に気密に嵌合する短円協部12aと、鉄規円協部12aの上端から上方に向かってロート状に関き、その上端部が水平に外方へ延出するリング状円板12b-1にて構成される続付テーパ協部

するが、これらヒータ4及び断熱部材5の上部は ガス誘導筒12によって被われているため、CO 等の炭素化合物の蒸気が上昇してルツボ2個へ流 れることがなく、このCO等の炭素化合物の蒸気 はルツボ3内のSi 磁液10に触れることなく前 記不活性ガスと共に排気口6からチャンパー1外 へ排出される。

上記のように、CO等の炭素化合物の蒸気のSi融液10との接触がガス誘導値12によって 阻止される結果、当該引上げ装置によって引上げられる単結品格14のC資度が低く抑えられる。 しかも、水変施例のように、ガス誘導筒12を C. SiC又はSiCコーティング材にて構成しても、SiOとCとの接触が避けられるため、単結晶格14のC資度を確実に下げることができる。

(発明の効果)

以上の歳明で明らかな如く本発明によれば、チャンパー内に、不活性ガス供給用のパージチューブ、結晶原料を収容するルツボ、 放ルツボの周囲

12 b とから成る。前、このガス誘導質12は C. SiC X は SiCコーティング材にて構成され、そのリング状円板12 b - 1 の外関部とチャンパー1 の内壁との間の隙間 6 はチャンパー1の 下総から上方へ向かうガスの流れを遮断し得る程度に小さく制限されている。

面して、当該引上げ装置において、C 2 法によって例えばSiの単結品梯14を引き上げるには、ルツボ2内に適当なサイズに分別したSi材、料を投入し、このSi材料をヒータ4によって加熱して溶離し、ルツボ2内のSi触殺10の表面に引上げ触11に取り付けた機結品13を投資し、この引上げ触11を回転させながら、これを毎分数mm程度の速度で引き上げればよい。

この場合、パージチューブ 8 から A r ガス等の 不活性ガスがチャンパー 1 内に供給され、この不 活性ガスはチャンパー 1 内を図示矢印方向に流れる

一方、炭素材から成るヒータ4及び所熱部材5 の高温部からはCO等の炭素化合物の底気が発生

に配設されるヒータ、酸ヒータの周頭に配される 断熱部材等を収納して構成される単結品格の引上 げ装置において、引上げ単結品権を阿心田的に開 続するパージチューブを前紀チャンパーの上部か ら前記ルツボ内の背面近傍まで延設して酸パージ チューブの下端線をルツボの上端線よりも下方に 位置せしめるとともに、前記ルツボの上端部外周 に気密に嵌合する短円筒部と、減短円筒部上端か 15上方に向かってロート状に明さ、その上端部が 水平に外方へ延出するリング状円板にて構成され る飼付テーパ筒部とから成るガス誘導館を設け、 **隷ガス誘導筒の前記リング状円板外間部とチャン** パー内理との隙間がチャンパー下部から上方へ向 かうガスの流れを遮断する程度に制限されている ため、引き上げられる単結品格のC濃度を低く抑 大ることができるという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

図面は木発明に係る引上げ装置の模式的な展断 面図である。

1 …チャンバー、2 … ルツボ、4 …ヒータ、

特開平2-172884 (4)

5 … 断熱部材、9 … パージチューブ、12 … ガス 誘導筒、12 a … 短円筒部、12 b … 貸付テーパ 筒部、12 b - 1 … リング状円板、14 … 単結品 格。

特許出願人 的超半導体株式会社 代理人 弁理士 山 下 死 一

